



**Masterbatches e Additivi per Materie Plastiche ed Elastomeri**

**FERRO-PLAST S.r.l.**

Via Grandi, 25 - 20055 Vimodrone (Mi)

Tel. +39.02.27409415 Fax +39.02.27409420 E-mail [ferroplast@ferroplast.com](mailto:ferroplast@ferroplast.com) - [www.ferroplast.com](http://www.ferroplast.com)

**FerroSan PE 01253 S**

*Informazioni Tecniche*

**Masterbatch per Poliolefine  
A base di Sanitized®**



**Proprietà fisiche**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Colore             | BIANCASTRO |
| Supporto           | LDPE       |
| Forma fisica       | GRANULARE  |
| Solidità al calore | >250°C     |

**Sostanza Attiva**

Il FERROSAN PE 01253 S contiene un additivo Sanitized® a base di Sali d'Argento con granulometria estremamente fine. I Sali d'Argento possono essere lavorati fino a 500 °C, senza perdere le loro proprietà.

**Percentuale di utilizzo**

2-4 % su polimero 1^ scelta / In funzione del campo di applicazione

**Applicazioni**

- Fibre e nonwoven in PP
- Film
- Estrusione
- Tubi
- Lastre
- Stampaggio

**Normative / Regular status**

Food Status: SI

EU 10/2011: SI

FDA: SI

RoHS: SI

**Marchio di Qualità Sanitized®**

Diventa un partner di licenza Sanitized® e soddisfa il crescente desiderio dei consumatori di trasparenza nella catena di produzione. Comunica attivamente questo vantaggio competitivo attraverso l'uso del marchio di qualità Sanitized® di fiducia.



Con un semplice contratto di licenza, SANITIZED AG può trasferire all'utente i diritti di utilizzo del marchio Sanitized® Ingredient. Solo i prodotti corrispondenti allo standard SANITIZED possono portare il marchio di qualità Sanitized®.

**Imballo e Stoccaggio**

Sacchi 25 Kg su bancali da Kg. 1250 / Tenere in luogo asciutto

Shelf life: 12 mesi se ben conservato all'asciutto e lontano dalla luce diretta del sole